

## Junckers HP SPORT

### Podlahový lak

Junckers HP Sport je pachově neutrální vysoce zátěžový dvousložkový polyuretanový lak na vodní bázi.

Splňuje požadavky normy DIN 18 032 a EN 14 904 pro použití na sportovní povrchy.

### Technické údaje:

Typ: polyuretanový lak na vodní bázi  
Balení: 4,95 nebo 24,2 litru vč. tužidla  
Barva: krémová až mléčně bílá, po zaschnutí zanechává na povrchu dřeva bezbarvý film. Během lakování se odstín dřeva lehce změní, ale po dokončení práce je celkový vzhled povrchu světlejší. Laky na vodní bázi dávají dřevu vždy světlejší konečný vzhled než laky na bázi rozpouštědel.

Stupeň lesku: 50 - pololesk

Vydatnost: 10 m<sup>2</sup>/l

Způsob nanášení: štětec, mohérový váleček s krátkým chlupem, aplikátor

Teplota povrchu: minimálně +10 °C

Ředění : natužená směs se již neředí

Doba schnutí: 3 - 4 hodiny při + 20 °C a 50% relativní vlhkosti, maximální tvrdosti povrchu dosáhnete po 72 hodinách.

Čištění: mýdlem a vodou před zaschnutím.

Skladování: minimálně 24 měsíců v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při 20° C. Nevystavujte teplotám pod 0 °C.

### Doporučený způsob aplikace:

#### Metoda 1:

1 vrstva základu Junckers Prelak nebo Baseprime + mezibrus (zrnitost 150, nebo mřížka 120) + 3 vrstvy HP Sport (nanásejte max. 2 vrstvy laku za den!)

#### Metoda 2:

1 vrstva základu Junckers Prelak nebo Baseprime + 1 vrstva HP Sport + mezibrus + 2 vrstvy HP Sport (opět pouze 2 vrstvy laku za den!)

### Doba schnutí základních laků:

Junckes Prelak: cca. 6 hod.

Junckers Baseprime: cca 2 hod.

### Neošetřené / broušené povrchy

Povrch musí být absolutně čistý a suchý, zbaven prachu a zbytků předchozích nátěrů.

Brusný prach musí být odstraněn vysátím povrchu a setřením vlhkým hadrem.

#### Metoda 1:

Pokud je použitý základní lak Junckers Prelak nebo Baseprime suchý, provedeme mezibrus po směru vláken dřeva. Brusný prach odstraníme. Následně nanese 3 vrstvy laku HP Sport.

#### Metoda 2:

Pokud je použitý základní lak Junckers Prelak nebo Baseprime suchý, nanese první vrstvu laku HP Sport. Po cca. 12 hodinách provedeme mezibrus po směru vláken dřeva.

Odstraníme brusný prach a nanese další 2 vrstvy laku Sport HP.

Pro optimální vzhled a bezproblémovou přídržnost laku musí být povrch přebroušen zrnitostí 150-220, abychom odstranili zbytky nečistot a předchozí vrstvy čistících a údržbových prostředků.

Povrch důkladně zbavíme brusného prachu.

Před vlastním nátěrem doporučujeme provést tzv. adhezní zkoušku: na menší plochu nanese vrstvu laku a necháme přes noc zaschnout. Po zaschnutí vyzkoušíme přídržnost laku k povrchu např. hranou mince. Pokud lak drží, můžeme lak aplikovat na celou plochu dle výše uvedených postupů.

### Voskované povrchy:

Povrch musí být dokonale vybroušen. Brusivem o zrnitosti 24 odstraníme předchozí vrstvy nátěrů. Stopy po broušení odstraníme zrnitostí 60. Následně použitím brusiva zrnitosti 100 až 150 docílíme hladkého povrchu pro lakování dle výše uvedených postupů.

### Důležitá upozornění:

Lak před přidáním tvrdidla velmi dobře **PROTŘEPEJTE / PROMÍCHEJTE**. Poté pozvolna a za **STÁLÉHO MÍCHÁNÍ** přidejte do laku tvrdidlo. Po smíchání nechte připravenou směs alespoň 10 min odstat, poté opět dobře promíchejte. Před aplikací prolijte sítkem, aby se zamezilo vzniku případných sraženin. Poté teprve **APLIKUJTE**. **Nanásejte pouze 2 vrstvy laku v jeden den!**

Aplikujte pomocí doporučených pomůcek, lak nevylévejte.

Před použitím dobře promíchejte.

### Likvidace

Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení. Prázdný a suchý plastový obal předejte na řízenou skládku k recyklaci. **ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNÉ ODPADU!** Kód odpadu - zbytky tekuté barvy N - 08 01 12; obal - 15 01 02.

### BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně.

HP SPORT (lak) není klasifikován jako nebezpečný.

HP SPORT HARDENER (tužidlo)

Obsahuje: hexan-1,6-dilzokyanát

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů. Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Hustota: 1,06 g/cm<sup>3</sup>, VOC: 140 mg/l, Mezní hodnota VOC

kat. A (j) VRNH: 140 g/l,

Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu.



VÝROBCE:  
Junckers Industrier A/S,  
DK-4600 Køge  
<http://www.junckers.com>

DOVOZCE:  
Pro Floor Systems a.s.  
Čsl. Armády 808/43b 794 01 Kromov  
Tel.: +420 554 611 146  
e-mail: [info@junckers.cz](mailto:info@junckers.cz), <http://www.junckers.cz>